

Fiche technique

SUPERSET LASER


super blanc, sans bois, sans chlore

Paramètres physiques	Référence	Cible
Grammage (g/m ²)	NF EN ISO 536	80
Épaisseur (µm)	NF EN ISO 534	108
Volume (cm ³ /g)	NF EN ISO 534	1.36
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	120
Humidité absolue (% H ₂ O)	NF EN ISO 20287	4.6
Humidité relative (% dans l'air)	Mesure au sabre	32
Indice de formation (#)	Mesure Kajaani	95

Paramètres optiques	Référence	Cible
Blancheur (CIE)	NF ISO 11475	171
Blancheur D65 (%)	ISO 2470-2	112
Opacité (%)	NF ISO 2471	94

Labels et certifications

- ISO 14001 / Santé et sécurité au travail
- ISO 9001 / Management de la qualité
- Résistant au vieillissement selon la norme ISO 9706
- NF EN 12281



FISCHER  PAPIER